



VINYTOL PU 200 N

Účinnost od : 1.4.2014

Vydání č.1

Tento materiálový list je přidružen k podnikové normě PND 01 Vinytol a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol PU 200 N
Vinytol PU 200N má z lícové strany (nános PU) přirozenou antifungální (protiplišňovou) odolnost úpravy dle ČSN 79 3880 xx/ a dostačující přirozenou účinnost antibakteriální úpravy dle ČSN 79 3880 xx/
Vinytol PU 200N je možno zpracovávat technologií vysokofrekvenčního svařování.

podkladový materiál	druh	úplet		
	složení	PES		
nános	složení	PU		
Vlastnost		Jednotka	Hodnota	Zkouší se podle
plošná hmotnost		kg.m ⁻²	0,200 ± 0,030	ČSN 64 7011
šířka		cm	140 ± 5	ČSN 64 7010
síla při přetržení	podél	N/2 cm	150	ČSN 64 7012
	napříč		12	
tažnost	podél	%	40	
	napříč		120	
odpor proti x/ dalšímu trhání	podél	N	10	ČSN 64 7032
	napříč		15	
soudržnost vrstev	podél	N.m ⁻¹	350	ČSN 64 7030
	napříč		350	
stálobarevnost xx/ v otěru	suchý	stupeň šedé stupnice	3 - 4	ČSN EN ISO 105-X12
	mokřý		3	
stálobarevnost xx/ v potu kyselém	změna odst. zapouštění	stupeň šedé stupnice	4	ČSN EN ISO 105-E04
	zapouštění		3 - 4	
stálobarevnost xx/ v potu alkalickém	změna odst. zapouštění	stupeň šedé stupnice	4	ČSN EN ISO 105-E04
	zapouštění		3 - 4	
rozměrové změny xx/ pro praní a sušení	podél	%	±5	ČSN EN 25077
	napříč		±5	
hořlavost nejvíce		mm.min ⁻¹	100	ČSN ISO 3795
zápalnost žhnoucí cigareta xx/			nezapálí se	ČSN EN 1021-1
odolnost proti pronikání vody xxx/		cm.vod.sloupce	300	ČSN EN 20811
propustnost pro vodní páry		mg.cm ⁻² .h ⁻¹	2,0	ČSN 79 3818
použitelnost v rozsahu teplot x/		°C	-5 až +40	

Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty

x/ označení pro informativní hodnoty

xx/ označení pro typové zkoušky, které se provádějí při zavádění do výroby, změně materiálu nebo technologie

xxx/ u varianty černá (1999) je hodnota vodního sloupce 150 cm.

Doporučené použití: materiál určený pro potahy matrací - sanitární účely

Za výrobce schvaluje

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

DIVIZE 5

Komenského 75

768 11 Chropyně

tel.: 573 502 973

datum

podpis a razítko

Za odběratele schvaluje

datum

podpis a razítko

Nahrazuje : PND 72-047.01-09

Vystavil : Masař R.

Symbole pro ošetřování:



Praní v pračce, normální mechanické působení, máchání i odstředování



žehlení - teplota max. 150°C



bubnová sušička při normálním programu sušení 45°C- v bubnu



bělení – zákaz



chemické čištění – tetrachloreten